

NATURALEZA

Recubrimiento incoloro bicomponente, en base solvente, basado en un sistema epoxi-poliamida.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Epoxi
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- El Barniz Epoxi de dos componentes es un sistema protector que confiere al soporte películas con una total adherencia y gran dureza.
- Por su alto brillo proporciona acabados muy decorativos, con una excelente resistencia mecánica y química.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para la protección y decoración de todo tipo de superficies interiores, tales como soleras en plantas químicas, almacenes, etc... donde la abrasión y derrames de productos químicos sean frecuentes.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- La humedad del soporte debe ser inferior al 10%.
- Mezclar los dos componentes en proporción 2:1 y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Epoxi*; para las manos posteriores se diluirá aproximadamente entre 0 y 5%.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.
- No limpiar la superficie con ningún líquido hasta transcurridos 7 días.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 4 kilos y 8 kilos.

Componente B: 2 kilos y 4 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04