

B08 Barniz al agua

Hidrófugo Invisible

NATURALEZA

Barniz en base a emulsiones de polisiloxano en base agua.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Invisible
Densidad:	0,80-0,85 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	6 horas mínimo
Diluyente:	Agua
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- La principal propiedad del Barniz Hidrófugo es la de penetrar en la superficie, formando una barrera incolora e invisible, que repele el agua y deja transpirar al substrato, dejando salir la humedad de dentro a fuera, dejando la superficie con efecto perlado.
- El Barniz Hidrófugo seca rápidamente pero la hidrofugación máxima no se alcanza hasta transcurrida una semana.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Esta indicado como tratamiento hidrófugo en superficies exteriores, tales como ladrillo, piedra, hormigón, creando BARRERAS ANTIHUMEDAD Y ANTICARBONATACIÓN.

B08 Barniz al agua Hidrófugo Invisible

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa, pinturas viejas y humedad.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less, de manera que el soporte quede empapado. Habitualmente se aplicarán dos manos.
- No es necesaria la dilución para la aplicación.
- En caso de aplicar exceso de material puede cambiar el tono del color del soporte e incluso dar brillos.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en envases originales.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04