

B09 Barniz al agua

Ordesol W

NATURALEZA

Resina acrílica incolora en emulsión modificada para su aplicación en el sellado de pavimentos de hormigón.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado.
Densidad:	1,0 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	0,125 - 0,200 Kg/m ²
Tª de aplicación:	entre + 5°C y 35°C
Secado al tacto:	aprox. 20 minutos
Transitable:	24 horas
Totalmente endurecido:	7 días

CARACTERÍSTICAS

- Sellado incoloro sobre soportes cementosos de reducida viscosidad, gran penetración y adherencia con acabado satinado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Como resina de acabado para pavimentos de hormigón impreso.
- Como acabado anti-polvo para facilitar mantenimiento de pavimentos cementosos, evitando su deterioro progresivo.
- Como barniz de fachadas con acabado satinado .

B09 Barniz al agua

Ordesol W

MODO DE EMPLEO

- El soporte debe estar firme, limpio, sin polvo y seco.
- Deben eliminarse restos de aceites, grasas, etc.
- Homogeneizar el envase antes de su utilización.
- Se emplea directamente sin imprimación con brocha, rodillo, sulfatadora, aerografía o air-less diluyéndolo con agua entre un 5 y 10%.
- Aplicar una segunda capa a partir de 12 horas.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en envases originales.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04