

NATURALEZA

Barniz incoloro en base acuosa formulado con aditivos de siloxano y silano en combinación con resina sintética.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Lechoso
Densidad:	0.98 grs/cm ³
pH:	6
Rendimiento aproximado:	6-8 m ² /litro dependiendo de la absorción del soporte
Punto de inflamación (°C):	> 100

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona a los materiales propiedades oleófugas (repele el aceite) además de hidrófobas (repele el agua).
- Al no taponar los poros del soporte permite una difusión óptima del vapor de agua (transpirable).
- No da brillo y no modifica apenas el aspecto del soporte.
- Proporciona al soporte un mejor mantenimiento por que no permite que suciedad se incruste y penetre hacia el interior de los elementos tratados.
- No contiene disolventes.

B13 Barniz

Oleohidrófugo

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Tratamiento hidrófobo, oleófugo y antisuciedad de piedras naturales poco absorbentes como el mármol o granito, vierte aguas de ventanas, mesas de piedras, fibrocemento, etc.
- Especialmente indicado para suelos de baldosas de barro cocido, piedra en restaurantes, hoteles, bares, cocinas, casas rústicas, etc.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a tratar debe estar seca y limpia, exenta de suciedad, polvo, partículas sueltas, grasas, aceites, etc.
- Se suministra listo para su uso. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pulverización.
- Aplicar una primera mano cubriendo totalmente la superficie. Una vez seca se aplica una segunda mano.
- El efecto oleohidrófobo comienza a manifestarse a las 24 horas y no se completa hasta que ha transcurrido una semana.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04