

## **R07 Revestimiento**

### **Liso Flexible**

#### **NATURALEZA**

Revestimiento liso elástico a base de resinas acrílicas en emulsión.

Revestimiento para la protección superficial del hormigón con marcado CE según EN 1504-2:2004.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado:	Mate
Densidad:	1,35-1,45 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	8-10 m <sup>2</sup> /litros
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 µm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- El Revestimiento Liso Flexible confiere al soporte recubrimientos elásticos de gran dureza, flexibilidad y capacidad de puenteo de fisuras capilares.
- Forma películas de gran adherencia y buena resistencia a la suciedad.
- Proporciona una eficaz impermeabilización del soporte y permeabilidad al vapor de agua protegiendo al hormigón contra la carbonatación.
- Dispone de una gran cantidad de colores donde elegir, para conseguir acabados muy decorativos.
- También disponible en calidad Anti-Moho.

## **R07 Revestimiento**

### **Liso Flexible**

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

En exterior recomendado para la protección y rehabilitación de fachadas y para tapar desperfectos y pequeñas grietas.

En su modalidad Anti-Moho, indicado en interiores para decorar y proteger en industria y comercios, donde su actividad favorezca la aparición de hongos, debido a condensaciones de vapor o altas temperaturas.

#### **MODO DE EMPLEO**

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas en mal estado; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

#### **MARCADO CE**

El producto R07 Revestimiento Flexible Or-3000 tiene el marcado CE siguiendo las directrices de la norma Europea armonizada UNE-EN-1504-2:2005 y UNE-EN 1504-8 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

## **R07 Revestimiento**

### **Liso Flexible**

- Adherencia por tracción directa 2,3 MPa

(UNE-EN-1542:1999)

- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN-ISO 7783-2:1999):

Espesor de la capa de aire equivalente Sd-1,5 m

(siendo Sd menor de 5 m se considera según UNE-EN-1504-2:2005 permeable al vapor de agua, perteneciendo a la clase I)

- Permeabilidad al dióxido de carbono (UNE-EN-1062-6:2003):

Espesor de la capa de aire de difusión equivalente Sd > 50 m

(UNE-EN 1504-2)

- Absorción Capilar y permeabilidad al agua  $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

(UNE-EN-1062-3:1999, pertenece al la clase III según UNE-EN 1504-2)

- Secado superficial 90 minutos

(UNE-EN-ISO 1517:1996)

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04