

R13 Veladura Base Silicato

NATURALEZA

Veladura Incolora formulada a base de resinas de silicato potásico y emulsiones acrílicas especiales.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,15-1,30 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	9-12 m ² /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Incoloro veladura base y colores a elegir

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- La Veladura Base Colores proporciona películas de gran adherencia, lavables y con buena resistencia a la abrasión.
- Posee una excelente brochabilidad y fácil aplicación, lo que permite proteger y decorar el soporte fácilmente, tanto en interior como en exterior.
- Para facilitar el embellecimiento de la superficie, dispone de una amplia gama de colores a elegir dependiendo de los concentrados añadidos.
- Se puede teñir con concentrados al agua y universales.

R13 Veladura Base Silicato

CAMPOS DE APLICACIÓN

En interior como base para proteger y decorar paredes y techos en viviendas, almacenes, naves industriales, etc...

En exterior para la protección y decoración de fachadas, de morteros, hormigón y otros materiales minerales

Por su composición en base a productos inorgánicos no degrada con el paso del tiempo.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con la misma veladura incolora diluída un 20% .

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

- La aplicación puede realizarse con brocha, cepillo, rodillo o air-less.

- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano si hiciese falta puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.

- No aplicar por debajo de 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 16 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04