

S04 Esmalte

Clorocaucho

NATURALEZA

Esmalte fabricado con resinas de clorocaucho.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,25-1,50 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /kilo
Repintado:	6-8 horas
Diluyente:	Disolvente Clorocaucho
Colores:	Blanco, gris, negro, verde, rojo

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Clorocaucho se caracteriza por su excelente resistencia a los agentes agresivos, agua, algas y mohos.
- Proporciona acabados de gran adherencia, muy buena dureza y con un secado rápido, en superficie y en profundidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Por sus propiedades se recomienda, para interior y exterior, para la protección de todo tipo de soleras de hormigón, señalización vial, etc..., así como para la protección de piscinas.

S04 Esmalte

Clorocaucho

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; para el pintado de piscinas limpiar el hormigón con sulfumán diluido en agua para evitar la alcalinidad del soporte.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Clorocaucho* y la segunda mano entre un 5-10% a las 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 kilos y 25 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04