

S11 Orde-Pox MF

Epoxi

NATURALEZA

Sistema ligante, sin disolventes, para morteros de recrecido y capas de fondo, basado en una resina epoxídica y un endurecedor de poliamina.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante-Satinado
Densidad:	1,30 - 15,50 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color)
Consumo teórico:	Mortero 5mm: 10 kg/m ² Capa Fondo: 0,8 kg/m ²
Mezcla ligante/árido:	Mortero: 1: 5 Capa Fondo: 1: 2
Repintado:	12 horas a 20°C
Colores:	Gris, rojo, verde y carta Ral

CARACTERÍSTICAS

- Este tipo de recubrimiento se caracteriza por no contener ningún tipo de disolventes.
- Proporciona pavimentos de gran resistencia mecánica y química, además de una excepcional adherencia y gran dureza.

S11 Orde-Pox MF

Epoxi

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistema recomendado como capa de fondo en pavimentos epoxi.

Mezclado con arena de sílice se utiliza para la reparación de pavimentos de hormigón.

MODO DE EMPLEO

- El sistema ligante se suministra en proporción adecuada de mezcla, la cual deberá hacerse de forma homogénea y completa, evitando que queden restos de producto en las paredes y fondo de los envases.

- La mezcla con el componente C (mezclas de áridos) se realizará añadiendo lentamente a este el sistema ligante perfectamente homogeneizado en una mezcladora mecánica, para lograr una masa homogénea y regular.

- La base de aplicación debe estar limpia, seca y exenta de pinturas viejas, lechadas y líquidos de curado; deberá tener el poro abierto, lo que lograremos mediante tratamiento mecánico (chorreo o fresado) o por otros tratamientos de tipo químico.

- La humedad del soporte debe ser inferior al 4%.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C.

- El endurecimiento total no se logrará hasta pasados 7 días a temperaturas no inferiores a 15-20°C.

S11 Orde-Pox MF

Epoxi

PROPIEDADES

Post Life

a 20°C 30 min.

Adherencia > 35 kg/cm²

Rotura a la flexión (ISO 178)

(después de 10 días a 20°C) 35 N/mm²

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación. Es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 10 kilos

Componente B: 0,85 kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04